



## gräfix® 34 · 342 · 343 · 3423 · 34 fein Mittelbett-Natursteinmörtel auf Trass-Basis

### gräfix® 34

Auftragsstärke 5-20 mm. gräfix 34 ist ein Werk trockenmörtel auf Zement-Basis mit Kalksteinsand bis 1,6 mm und Trassmehl feinsten Mahlung; der trockene Fertigmörtel enthält besonders verarbeitungsfördernde Zusätze. Mit gräfix 34 werden sägeraue Natursteinplatten sowohl im Innen- als auch im Außen- und Nassbereich verlegt. gräfix 34 gleicht unterschiedliche Dicken auf unebenem Untergrund hervorragend aus.

### gräfix® 343 flex

Auftragsstärke 5-20 mm. Im Vergleich zu gräfix 34 enthält gräfix 343 flex eine höhere Materialvergütung. Darin begründet liegt die besondere Eignung dieses Mittelbettmörtels für den Einsatz auf Fußbodenheizung. Des Weiteren ist der flexible Mittelbettmörtel für die Verlegung von Platten in den Bereichen gedacht, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, z. B. auf Balkonen und Terrassen.

### gräfix® 34 naturweiß

Speziell für sehr helle und durchscheinende Natursteinplatten geeignet. Auftragsstärke 5-20 mm. Bei gräfix 342 besteht der Unterschied zu gräfix 34 nur in der Verwendung von Weißzement, um ein spezielles Verlegematerial für helle und durchscheinende Platten zu erhalten.

### gräfix® 3423 flex naturweiß

Auftragsstärke 5-20 mm. Flexibler Mittelbettmörtel, wie gräfix 343 flex hergestellt mit Weißzement.

Zum Ausgleich unebener Untergründe und bei unterschiedlichen Dicken vom Dünnbett zum Mittelbett, sind diese Mittelbettmörtel für den Fachmann von entscheidendem Vorteil bei seiner Baustellenplanung.

**gräfix® 34 fein**  
Mittelbettkleber mit feinerer Mörtelsieblinie, zum Verlegen von Naturstein- und anderen Platten in einer Auftragsstärke von 5-15 mm.



*gräfix 34, 342, 343, 3423 und 34 fein sind Mörtel zum Verlegen von Natursteinplatten im Innen-, Außen- und Nassbereich und eignen sich bei Fußbodenheizung. Anmerkung: Calciumsulfatestrich ist unbedingt mit Rabolin 190 Estrichgrundierung vorzubehandeln. (Über 15 mm Mörtelaufbau ist mit Rabolin 125 Epoxidharz-Spezialgrundierung vorzubehandeln).*

